


Гидроизоляция фундаментной плиты и монолитных стен.

1. Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты и монолитных стен с отм. -6.500 до отм. 0.000 применить на стадии бетонирования гидроизоляционную добавку "Пенетрон Адмикс", что позволит получить особо плотный бетон с высокой маркой водонепроницаемости, морозостойкости и прочности.
 2. Дозировка "Пенетрон Адмикс" составляет 4 кг на 1 куб. м бетона или 1% от массы цемента. Очень важно получить однородную смесь материала "Пенетрон Адмикс" с бетоном, для этого не следует добавлять гидроизоляционный материал в сухом виде непосредственно в бетонную смесь.
 3. Если бетон для фундаментной плиты и стен заказывается на заводе, то расчетное количество материала "Пенетрон Адмикс" добавляется в воду затворения и тщательно перемешивается в течении 1–2 минут.
 4. Если бетон готовить на строительной площадке, то необходимо залить приготовленный раствор материала "Пенетрон Адмикс" в бетоносмеситель или в бетоновоз, после чего перемешивать бетонную смесь не менее 10 минут. Далее заливать бетон в соответствии с правилами проведения бетонных работ.
 5. Для того чтобы исключить увеличение подвижности бетона необходимо изготавливать бетон с уменьшенной подвижностью (на ступень ниже).
 6. Гидроизоляцию поверхности стен, соприкасающихся с грунтом, выполнить пенетроном. Первый слой материала "Пенетрон" наносить на влажный бетон. Второй слой наносить на свежий, но уже схватившийся первый слой. (см. "Подземная гидроизоляция монолитных и сборных бетонных конструкций и эксплуатируемых кровель с применением материалов системы "Пенетрон" шифр М 27.16/2008)
 7. Гидроизоляционные работы по предотвращению фильтрации воды через щвы,стыки, примыкания, вводы коммуникаций проводить с использованием гидропрокладки "Пенебар" в процессе бетонирования. Минимальное расстояние от краев изолируемой конструкции до прокладки равно 50 мм (смотри узел А на данном листе).
 8. Отверстия в стенах заделать бетоном после прокладки коммуникаций согласно проекта "Герметизация вводов инженерных коммуникаций в зданиях"
 9. Вокруг здания выполнить асфальтовую отмостку шириной 1м с уклоном от здания 5%.
 10. Грунт обратной засыпки утрамбовать до плотности 1,65 т/м³ в сухом состоянии с освидетельствованием лабораторией имеющей допуск на данный вид работы.



Инф. N подгл.	Погодиць у гама	Взамен инф. N
---------------	-----------------	---------------

632.B.12-KX.1

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

						632.В.12-КЖ.1
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы
Разраб.	Голубенко А.					
Проверил	Голубенко С.					
ГИП	Матиевба					
Гл. констр.	Голубенко А.					
Нач. отдела	Голованов					
Н.контр.	Галкина					